

goEPS F30 033

Die goEPS Wärmedämmplatten aus Gonon PS-Hartschaum (=EPS) lassen sich sehr universal einsetzen. goEPS F15 038 Wärmedämmplatten kommen vor allem bei nicht druckbelasteten Anwendungen (Dämmung zwischen Wänden, Aussparungen, etc.) zum Einsatz. goEPS F20 036 Wärmedämmungen sind druckbelastbar und finden vor allem im Unterlagsbodenbereich (allg. Wohnungsbau) ihren hauptsächlichen Anwendungsbereich. goEPS F30 033 Wärmedämmplatten sind höher belastbar - Einsatz bei überputzten Innendämmungen, höher belasteten Unterlagsböden, etc.



Format: 1000 x 500 mm

Druckspannung bei 10% Stauchung: ≥ 150 kPa

Dicke [mm]	Artikel Nr.	Inhalt [m ² /Paket]	λ [W/mK]	U-Wert [W/m ² K]
10	245.010.999	25.00	0.033	3.300
15	245.015.999	17.00	0.033	2.200
20	245.020.999	12.50	0.033	1.650
30	245.030.999	8.00	0.033	1.100
40	245.040.999	6.00	0.033	0.825
50	245.050.999	5.00	0.033	0.660
60	245.060.999	4.00	0.033	0.550
80	245.080.999	3.00	0.033	0.413
100	245.100.999	2.50	0.033	0.330
120	245.120.999	2.00	0.033	0.275
140	245.140.999	1.50	0.033	0.236
160	245.160.999	1.50	0.033	0.206
180	245.180.999	1.50	0.033	0.183
200	245.200.999	1.00	0.033	0.165
250	245.250.999	1.00	0.033	0.132
300	245.300.999	0.50	0.033	0.110
500	245.500.999	0.50	0.033	0.066

Auch Zwischendicken erhältlich

Juni 2019 - Technische Änderungen vorbehalten